


FINITURE PER INTERNI



Idropittura lavabile traspirante
Applicazione a rullo, pennello,
spruzzo ed airless



Utilizzo
per interno



Inpaint

Idropittura murale lavabile traspirante ad uso interno a base di leganti sintetici in emulsione, pigmenti e speciali riempitivi per un prodotto di pregio con valido potere coprente e punto di bianco. Ne consegue un film con buona lavabilità dai toni morbidi e pieni che tende a mascherare eventuali imperfezioni dell'intonaco.

Prodotto dalle bassissime emissioni, formaldeide-free.



Per accedere alla
scheda tecnica
inquadra con il tuo
cellulare il codice
QR in basso



Codice prodotto

114

Campi d'impiego

Particolarmente adatta per qualsiasi ambiente interno.

Applicazione

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi che sia invecchiato per almeno 4 settimane. Prima della pitturazione si consiglia vivamente l'applicazione di una mano di fissativo. INPAINT deve essere applicato a due passaggi fino a totale copertura del supporto con pennellina, rullo a pelo corto o a spruzzo a passaggio incrociato (ugello da 1,9).

Caratteristiche tecniche

Tipo di resina:
Peso specifico:
Residuo secco in massa:
Granulometria:
Viscosità cinematica alla temperatura di 20° C: con Brookfield RVT, girante n. 6 a velocità 10:
Brillantezza:
Ambiente:
Umidità:
Applicazione:
Tipo di diluente:
Diluzione:
Resa:
Pulizia degli strumenti:
Essiccazione a 23° C e 65% di umidità relativa:
Tempi di ricopertura:

Copolimero vinilversatico in emulsione acquosa
1,67 KG/LT ± 0,03 KG/LT
70,6% ± 1%
Fine < 100 µm

18.000 cPs ± 3.000 cPs
molto opaco <5 (85°)
minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità relativa non superiore all'80%)
Applicare su supporti visibilmente asciutti
Pennello, rullo a pelo corto, spruzzo a passaggio incrociato (ugello da 1,9)
Acqua potabile
Con acqua al 20-30%
~ 5 - 7 m² al Litro a due mani
Con acqua calda subito dopo l'uso

Per ricopertura: 4 ore
Minimo 12 ore